



DIP Etanch Bande Adhésive Anti-fissures

Bande d'étanchéité Feuilles d'aluminium et de butyle synthétique

DEFINITION

Bande d'étanchéité auto-adhésive à froid pour étanchéité des fissures et cassures.
Produit prêt à l'emploi.

DESTINATION

Tous matériaux de construction de type (toitures, façades, rives, chenaux, souches de cheminées, acrotères et solins) en ciment, béton, fibre ciment, tuiles, ardoises, zinc...

PROPRIETES

Extérieur.
Film d'aluminium renforcé/butyle synthétique.
Bonne protection contre le soleil et les UV.
Ne contient pas de bitume.

CARACTERISTIQUES

Composition : Feuille d'aluminium enduite d'un butyle synthétique.
Teintes : Aluminium, tuile, gris.
Epaisseur du butyle : 0,6mm.
Epaisseur générale : 1mm.
Tenue en température : - 20°C / + 80°C.
Conservation : 2 ans en emballage fermé d'origine à l'abri des fortes chaleurs, de l'humidité et du gel.
Conditionnement : 1m x 7,5cm - 3m x 10cm - 10m x 10cm.

MISE EN ŒUVRE

Les fonds doivent être propres, non gelés, sains, secs, dépoussiérés, compacts et préparés selon les règles de l'art (voir DTU 59.1, 59.2, 43 et 43.1) et normes en vigueur, exempts de toutes parties non adhérentes, de graisses et de poussières.

Dégraissier les surfaces à l'aide d'un détergent alcalin.

Pente supérieure à 1%.

Tous les supports anciens doivent faire l'objet d'une reconnaissance préalable pour déterminer la nature des préparations.
La reconnaissance des fonds restant de la responsabilité de l'applicateur.

Sur supports bruts :

Gratter, brosser et dépoussiérer le support.

Eliminer les mousses, algues et moisissures par brossage ou lavage faible pression. Laisser sécher 2 heures minimum.

Sur support métal ferreux :

Eliminer les pointes de rouille. Application d'un anti rouille.

Sur support poreux :

Dépoussiérer le support.

Appliquer un fixateur de fond ou primaire d'accrochage.

Une température entre 10°C et 35°C est nécessaire pour l'application.

APPLICATION

Nettoyage des outils et du matériel (produit frais) : White-spirit.

Découper la bande à la longueur désirée. Enlever le papier siliconé.

Appliquer la bande en exerçant une forte pression de la main.

Maroufler avec un petit rouleau ou un chiffon en chassant les bulles d'air, bien coller les angles.

RENDEMENT

Voir conditionnement.

CONSEILS PPG

Ne pas exposer à des températures > à 50°C.

Sur des supports farinants appliquer DIP Etanch Traitement Toiture avant l'application de DIP Etanch Bande Adhésive.

Ne pas appliquer par des températures < à 10°C. Stocker les bandes dans un local tempéré et non humide.

Ne pas appliquez sur des supports froids. Dans ce cas il sera recommandé de réchauffer le support avant la pose du produit.

Prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires pour une circulation sans risques sur le toit.

Pour tous renseignements techniques, contacter notre Service Conseils (01.56.84.03.95.).



DIP Etanch Bande Adhésive Anti-fissures

PRECAUTIONS D'EMPLOI ET DE SECURITE -----

Ne pas brûler, exposer sous une flamme ou toutes autres sources de chaleur.

Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes les précautions d'usage.

Consulter la fiche de données de sécurité du produit sur : www.quickfds.com et les mentions figurant sur l'étiquette de l'emballage.

Cette notice a pour objet l'information de notre clientèle sur les propriétés et caractéristiques de ce produit. Les renseignements qu'elle comporte sont fondés sur nos essais réalisés dans les conditions d'utilisation conformes aux normes conventionnelles en vigueur. Nos recommandations d'emploi n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique, adaptée à la nature et à l'état des fonds du chantier à réaliser, ni engager la responsabilité de la Société PPG. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

Edition JANVIER 2015 : Annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.

PPG Retail France ZI, Route de Thennes 80110 Moreuil - www.dipetanch.fr



PPG Industries