



DIP Etanch Traitement Façade et Sol

IMPERMEABILISANT POUR LES FACADES ET LES SOLS

Résines siloxanes en phase aqueuse

DEFINITION

Produit hydrofuge, imperméabilisant empêchant les infiltrations d'eau sur les supports poreux non fissurés.
Produit prêt à l'emploi.

DESTINATION

Tous les matériaux poreux non fissurés des façades et des sols (pierre tendre, briques, matériaux de parement, façades en enduit de ciment...).

PROPRIETES

Intérieur, extérieur.
Formule liquide.
Formule translucide après séchage du produit.
Grande résistance aux alcalins : Ne se dégrade pas au contact du ciment frais.
Anti-salissure : rend les matériaux auto lavables.
Protège contre le gel.
Microporeux : régularise les échanges d'humidité entre les fonds et l'air ambiant.

CARACTERISTIQUES

Classification : AFNOR NT 36 - 005, famille 1, Classe 6b.
Aspect : Non concerné.
Teinte : Incolore.
Etat physique : Liquide.
Liants : Résines siloxanes.
Pigments : Non concerné.
Extrait sec : +/- 3% en poids.
Point éclair : Non concerné.
Densité : 1 à 20°C.
pH : 8.
Viscosité : -
Valeur COV : -
Solvant : Eau.
Conservation : 1 an en emballage fermé d'origine à l'abri des fortes chaleurs et du gel.
Stockage : Bien refermer l'emballage après usage.
Conditionnement : En bidons de 1L - 5L - 25Litres.

AVANT MISE EN ŒUVRE

Les fonds doivent être propres, sains, secs, non gelés, non givrés, dépolissés, compacts et préparés selon les règles de l'art (voir DTU 59.1, 59.2, 42.1, enduit à base de liants hydrauliques DTU 26.1) et normes en vigueur, exempts de toutes particules non adhérentes et/ou peintures écaillées.

Éliminer mousses, algues et moisissures.

Les supports doivent être poreux, adhérents et ne doivent pas être chargés en eau.

L'humidité des matériaux doit être < à 20%.

Pour les sols, pente égale ou supérieure à 1% (Avant toute application, l'applicateur devra s'assurer de la bonne planéité de l'ouvrage sur toute la surface afin d'éviter au produit d'être immergé et subir le phénomène dit de flaque d'eau).

Tous les supports anciens doivent faire l'objet d'une reconnaissance préalable pour déterminer la nature des préparations.

La reconnaissance des fonds restant de la responsabilité de l'applicateur.

Sur supports bruts :

Gratter, broser et dépolisser le support.

Éliminer les mousses, algues et moisissures par brossage ou lavage faible pression. Laisser sécher 2 heures minimum.

Sur supports en pierres reconstituées : (dallage, bords de piscine etc...).

Il est conseillé de faire un essai au préalable (risque de modification d'aspect du matériau).

Une température de 10°C et une humidité relative < 80% est nécessaire pour un séchage optimal.

APPLICATION

Outils : Brosse, rouleau, pulvérisateur.

Nettoyage des outils et du matériel (produit frais) : Eau.

Pulvérisation : Sans dilution.

Bien homogénéiser le produit avant son utilisation.



DIP Etanch Traitement Façade et Sol

APPLICATION SUITE

Système DIP Etanch :

Appliquer en une seule couche de DIP Etanch Traitement Façade et Sol, de bas en haut, jusqu'à saturation du support sans revenir sur les surfaces déjà traitées (couche à refus à hauteur de 0,2 à 0,3L/m²).

CONSOMMATION

Variable selon : Le mode d'application - La porosité des fonds - Son état de surface - Sa structure.
3 m² pour 0,75Litre environ.

SECHAGE

Variable selon : Le mode d'application - Les conditions de température (> 10°C) - La quantité de produit appliquée - L'hygrométrie - La ventilation - La porosité du support.

Sec au toucher : 30 minutes environ.

Séchage complet : 12 heures environ.

Mesures effectuées à 20°C avec une humidité relative de 50%.

Les temps de séchage des produits sur certains chantiers effectués en saison hivernale peuvent être plus longs.

CONSEILS PPG

Il est important de respecter les règles élémentaires d'hygiène et de sécurité : Utiliser seulement dans les zones bien ventilées.

Aérer largement les locaux pendant et après l'application du produit.

Se protéger la peau, les mains, le visage, les voies respiratoires et les yeux.

Recommandation : s'assurer que le support peut recevoir un produit en phase aqueuse.

Le choix des produits exige au préalable une recherche de la cause de l'humidité et une analyse du support, des conditions des mises en œuvre et de l'état de surface.

Il est fortement conseillé d'effectuer ses travaux avec le même lot de produit.

Bien refermer l'emballage après utilisation.

Il est fortement conseillé d'effectuer un essai au préalable sur les matériaux reconstitués.

La norme NFP 74 - 201 1 et 2 (DTU 59.1) précise les éléments à prendre en compte pour le choix du système à appliquer en fonction des supports, des défauts et singularités de certains supports.

Ne pas appliquer par des températures inférieures à 10°C ou supérieures à 25°C par risque de pluie ou de neige et par vent fort.

L'air ambiant ne doit pas être trop chargé en humidité : humidité relative < à 80%.

S'assurer que le support soit poreux.

Pour un résultat optimum, traiter la cause de l'humidité.

Ne pas projeter sur les plantes, les fleurs ou le gazon.

Protéger les surfaces vitrées avant tout traitement.

Ne pas former de surépaisseur en appliquant une deuxième couche.

Sur les supports recouverts d'efflorescences, utiliser le DIP Etanch Traitement Anti-Salpêtre.

Le DIP Etanch Traitement Façade et Sol n'est pas oléofuge et n'empêche pas les infiltrations d'huiles sur le sol.

Ne pas appliquer sur du métal ou des revêtements bitumineux.

Pour tous renseignements techniques, contacter notre Service Conseils (01.56.84.03.95.).

PRECAUTIONS D'EMPLOI ET DE SECURITE

Conserver hors de portée des enfants.

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour les animaux.

Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes les précautions d'usage.

Consulter la fiche de données de sécurité du produit sur : www.quickfds.com et les mentions figurant sur l'étiquette de l'emballage.

Cette notice a pour objet l'information de notre clientèle sur les propriétés et caractéristiques de ce produit. Les renseignements qu'elle comporte sont fondés sur nos essais réalisés dans les conditions d'utilisation conformes aux normes conventionnelles en vigueur. Nos recommandations d'emploi n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique, adaptée à la nature et à l'état des fonds du chantier à réaliser, ni engager la responsabilité de la Société PPG. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

Edition JANVIER 2015 : Annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.

PPG Retail France ZI, Route de Thennes 80110 Moreuil - www.dipetanch.fr



PPG Industries