

GORI®

Peinture professionnelle

GORIBOIS AQUA

Peinture acrylique satinée, anti-tanins, pour toute essence de bois y compris exotiques

IMPRESSION /
FINITION

SATIN

INTÉRIEUR
EXTÉRIEUR

AVANTAGES CHANTIER

- Forte adhérence directe sur Bois, mélaminé, stratifié
- Sans sous-couche
- Bloque les tanins
- Microporeuse : laisse respirer le bois tout en le protégeant
- Haut pouvoir opacifiant et garnissant
- Séchage rapide : recouvrable en 4h
- Ne jaunit pas



SUPPORTS

Peinture acrylique satinée, anti-tanins, pour toute essence de bois y compris exotiques

DESTINATIONS

- Tous bois, y compris cèdre rouge, bruts ou déjà peints
- Anciennes peintures, lasures, vernis acryliques ou glycéro

CARACTÉRISTIQUES

- **Aspect** : Satiné
- **Hauteur de brillance** : 30-35% sous 60°
- **Rendement** : +/- 12m²/L
- **Recouvrable** : Recouvrable : 4h
- **Stockage** : 12 mois dans son emballage d'origine, non entamé et fermé
- **Densité** : 1,38
- **Extrait sec en poids** : 40%
- **Teintes** : Blanc et toutes teintes du nuancier CHROMATIC®
- **Conditionnements** : 1L - 3L

MISE EN ŒUVRE

Support	Préparation	Impression	Finition
Bois neuf ou anciennement lasuré	<ul style="list-style-type: none">■ Égrenage■ Brossage■ Époussetage	1 couche de GORIBOIS AQUA	2 couches de GORIBOIS AQUA
Bois ancien	<ul style="list-style-type: none">■ Égrenage■ Décapage■ Brossage■ Époussetage		
Bois, toute essence	<ul style="list-style-type: none">■ Nettoyage■ Ponçage et dépoussiérage■ Époussetage■ Gratter puis isoler les nœuds et les poches de résines à l'aide d'un produit adapté (gomme laque)		
Anciennes peintures, lasures et vernis peu adhérents	<ul style="list-style-type: none">■ Grattage■ Lessivage■ Rinçage		

- Intérieur / Extérieur
- Neuf et entretien

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essai avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes au DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant sa mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



PPG AC - France
Immeuble Union Square. 1, rue d'Union. 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10
www.gori.fr

JUIN 2026

APPLICATION

■ **Dilution** : Prêt à l'emploi

■ **Nettoyage du matériel** : À l'eau ou au solvant si le produit a séché

■ **Matériel d'application** : Brosse, rouleau polyamide texturé 8mm, rouleau polyester microfibre 10mm

Recommandation : Précautions d'emploi :

- Conditions d'application conformes à la norme NF DTU 59.1
- Produit impression/ finition, Il n'est pas nécessaire d'appliquer une impression en amont
- Température d'application du produit et du support, supérieure à 15°C et humidité relative inférieure à 65%
- Ce produit isole des remontées tanniques
- La peinture s'applique sur support propre, sec et sain

CLASSIFICATION

NF T 36-005 Famille I - Classe 7b2 - 6a

INFORMATIONS UTILISATEURS

* Taux en carbone biosourcé (selon norme NF EN 16640) : 14%.