

# GORI®

Peinture professionnelle

## GORI SATURATEUR SBX

Saturateur spécial bois à base d'huiles uréthanes

FINITION

MAT NATUREL

EXTÉRIEUR

### AVANTAGES CHANTIER

- Formule fluide
- Hydrofuge
- Garde l'aspect naturel du bois
- Excellente imprégnation du bois
- Microporeux



SUPPORTS	DESTINATION
Bardages et terrasses en bois	Extérieur Neuf / Entretien

### CARACTÉRISTIQUES

- **Aspect** : mat naturel
- **Rendement** : 8 m<sup>2</sup>/l variable selon l'essence du bois
- **Hors Poussière** : 4 heures environ
- **Recouvrable** : entre 15 et 30 minutes  
(si deuxième couche appliquée après 30 minutes) : 24 heures
- **Stockage** : 36 mois dans son emballage d'origine. Conserver à l'abri du gel et des fortes températures.
- **Densité** : 0,84
- **Extrait sec en poids** : 33 %
- **Teintes** : incolore et teintes du nuancier couleur GORI  
Les teintes ont une meilleure tenue à l'extérieur.
- **Conditionnements** : 5 litres

### MISE EN ŒUVRE

Avant l'application du saturateur, les bois extérieurs concernés devront être des bois exotiques durables ou dans le cas contraire être traités par le procédé Autoclaves en Classe 4.

Application sur bois secs, sains, traités, non gelés, non givrés, propres, dépourvus de poussière, de corps gras, de cire et préparés selon les normes et DTU en vigueur (DTU 59.1).

La reconnaissance des fonds restant de la responsabilité de l'applicateur.

- Sur bois neufs : nettoyage, brossage, dépoussiérage.
- Sur bois anciens (revêtement dégradé, champignons) : ponçage, décapage, grattage, brossage, dépoussiérage (retirer toutes particules non adhérentes).
- Sur bois anciens huilés (système d'entretien) : égrenage, brossage, dépoussiérage.

Le taux d'acidité de certains bois peut interférer sur la durabilité des finitions. (W. Red Cedar).

Une préparation des fonds doit être faite dans les règles de l'art pour les bois dits à contre fil ou à gros grains (ponçage, égrenage).

L'humidité des bois avant application ne doit pas être supérieure à 15%.

Une température supérieure à 10°C et une humidité relative de 50% est nécessaire pour un séchage optimal.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essai avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes au DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant sa mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



PPG AC France

Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - CS 10055 - 92565 Rueil-Malmaison Cedex  
Tél. : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10

JUILLET 2018

## PROCÉDÉS D'APPLICATION

- **Outils** : Brosse, rouleau, chiffon.
- **Nettoyage des outils et du matériel (produit frais)** : White-Spirit.
- Bien homogénéiser le produit avant emploi et durant application.
- L'épaisseur de la couche appliquée est d'environ 100 à 125 µm humide.
- Appliquer une première couche grasse et la laisser pénétrer 15 à 30 minutes dans le sens du veinage du bois en croisant les passages et en égalisant.
- Avant séchage du produit appliquer une deuxième couche et renouveler l'opération jusqu'à refus du bois.
- Pour retirer le surplus de produit, effectuer un essuyage soigneux avec un chiffon. Ne pas jeter chiffons et autres outils imbibés d'huile sans les avoir rincés à l'eau.

**ENTRETIEN** : 3 à 4 fois par an environ.

Dès lors que la nuance du bois saturé s'éclaircit naturellement, sous l'action des intempéries et du rayonnement ultraviolet, égrener la surface, dépoussiérer et nettoyer avant d'appliquer le produit.

## CLASSIFICATION

- **AFNOR** : non-concerné
- **COV** : non-concerné
- **Porter un équipement de protection des yeux et du visage**
- **Consulter la fiche de données de sécurité sur** : [quickfds.com](http://quickfds.com)

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essai avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes au DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant sa mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.