

# GORI®

Peinture professionnelle

## GORIFER DEMI-BRILLANT

Laque antirouille demi-brillante

IMPRESSION

FINITION

DEMI-BRILLANT

INTÉRIEUR  
EXTÉRIEUR

### AVANTAGES CHANTIER

- Protection et décoration des métaux ferreux
- Excellente protection contre les agressions atmosphériques
- Monoproduit en usage multicouche (primaire / finition)
- Très bon enrobage des arêtes et bon pouvoir couvrant



SUPPORTS	DESTINATION
Métaux ferreux (grilles, garde-corps, etc.)	Intérieur / Extérieur

### CARACTÉRISTIQUES

- **Aspect** : demi-brillant
- **Hauteur de brillance** : environ 70 % sous 60°
- **Rendement** : 10 à 12 m<sup>2</sup>/l
- **Sec au toucher** : 6 heures
- **Recouvrable** : 24 heures
- **Densité** : 1,15
- **Extrait sec (en volume)** : 50 %
- **Teintes** : blanc et teintes du nuancier CHROMATIC®
- **Conditionnements** : 1 et 3 litres

### MISE EN ŒUVRE

Travaux préparatoires conformes à la norme NF DTU 59.1

SUPPORT	PRÉPARATION	IMPRESSION	FINITION
■ Support ferreux neuf	■ Dégraissage puis rinçage	1 couche de GORIFER à 65 g/m <sup>2</sup>	2 couches de GORIFER à 90-120 g/m <sup>2</sup> /couche
■ Ancienne peinture adhérente	■ Brossage ■ Égrenage ■ Lavage puis dépoussiérage		
■ Ancienne peinture peu adhérente	■ Décapage de l'ancienne peinture ■ Ponçage pour enlever toutes traces de rouille ou d'oxydation ■ Brossage puis dépoussiérage		

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essai avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes au DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant sa mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



PPG AC France

Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - CS 10055 - 92565 Rueil-Malmaison Cedex  
Tél. : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10

JUILLET 2018

## APPLICATION

- **Matériel d'application** : brosse, rouleau laqueur
- **Dilution** : prêt à l'emploi
- **Nettoyage du matériel** : White spirit

**Recommandation** : Bien homogénéiser le produit avant application. Le produit peut être utilisé en application directe sur support métallique préalablement préparé et dépourvu de corrosion, utilisation recommandée en primaire et finition.

## CLASSIFICATION

- **AFNOR** : NF T36-005 Famille 1 Classe 4a
- **COV** : Valeur limite pour ce produit (cat A/i) : 500 g/l
- **Émission dans l'air** : Classe C

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essai avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes au DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant sa mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.