

GORISTYLE MAT

Peinture mate en phase aqueuse, empreinte carbone améliorée

AVANTAGES CHANTIER

- Excellente opacité
- Bon pouvoir garnissant
- Belle matité profonde
- Facilité d'application
- Aspect poché arrondi























| SUPPORTS | DESTINATIONS | |
|--|---|--|
| Bétons et dérivés neufs, plâtre et dérivés, Plaques de plâtre cartonnées, anciennes peintures | Intérieur Neuf et entretien Murs et plafonds, pièces sèches | |

CARACTÉRISTIQUES

- **Aspect :** Mat
- Hauteur de brillance: 3 % sous 85°
- Rendement :
 - Supports lisses : 9 à 12 m²/L - Toiles de verre : 7 à 8 m²/L
- Sec au toucher: 2 h
- **Recouvrable:** 4 h

- **Stockage :** 12 mois dans son emballage d'origine, non entamé et fermé.
- **Densité**: 1,49
- Extrait sec en poids : 59%
- Résistance à l'abrasion humide : Classe 2
- **Teintes**: Blanc et toutes teintes du nuancier CHROMATIC®
- Conditionnements: 1 L 3 L 15 L

MISE EN ŒUVRE

Travaux préparatoires conformes à la norme NF DTU 59.1

| Support | Préparation | Impression | Finition |
|--|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Plâtre, plaques de plâtre et dérivés du plâtre | BrossageEgrenageEpoussetage | 1 couche de GORISTYLE IMPRESSION | |
| Enduit | | | |
| Ancienne peinture adhérente | Lessivage Ponçage | | 2 couches de finition GORISTYLE MAT |
| Ancienne peinture peu adhérente | ■ Grattage ■ Lessivage ■ Rinçage | 1 couche de GORISTYLE IMPRESSION | |
| Ciment, béton et dérivés neufs | | | |

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essai avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes au DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant sa mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.





APPLICATION

Dilution : Prêt à l'emploi

Nettoyage du matériel : À l'eau ou au solvant si le produit a séché

■ Matériel d'application : Brosse - Rouleau polyamide texturé 12mm - Rouleau polyester tissé 13mm - Pistolet

Recommandation: Précautions d'emploi:

- Conditions d'application conformes à la norme NF DTU 59.1.
- Température d'application du produit et du support, supérieure à 8 °C et humidité relative inférieure à 65 %

CLASSIFICATION

- AFNOR: NF T 36-005 Famille I Classe 7b2
- COV: Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)
- Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a: 30 g/L)
- Ce produit contient au maximum 20 g/L COV
- Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants
- Emissions de l'air : A+

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux indications portées sur l'emballage

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essai avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes au DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant sa mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

