

GORI®

Peinture professionnelle

GORISTYLE IMPRESSION

Impression multi-supports pour usage intérieur et extérieur

IMPRESSION

INTÉRIEUR/
EXTÉRIEUR

AVANTAGES CHANTIER

- Nourrit et régule les fonds
- Bonne adhérence
- Bonne opacité
- Tous supports de maçonnerie intérieure et extérieure



Peintures, vernis et produits connexes - NF 130
www.ecolabels.fr



SUPPORTS

Bétons et dérivés neufs, plâtre et dérivés, plaques de plâtre cartonnées, anciennes peintures

DESTINATION

Intérieur / Extérieur
Neuf / Entretien

CARACTÉRISTIQUES

- **Aspect** : poché fin
- **Hauteur de brillance** : 8 % sous 85° d'angle
- **Rendement** : 9 à 11 m²/l par couche
- **Sec au toucher** : 1 heure
- **Recouvrable** : 24 heures
- **Stockage** : 24 mois dans son emballage d'origine
Conserver à l'abri du gel et des fortes températures
Utiliser rapidement après ouverture
- **Densité** : 1,35
- **Extrait sec en poids** : 54 %
- **Teintes** : blanc et tons pastel du nuancier CHROMATIC®
- **Conditionnements** : 1, 3 et 15 litres

MISE EN ŒUVRE

Travaux préparatoires conformes à la norme NF DTU 59.1

SUPPORT	PRÉPARATION	IMPRESSION	FINITION
■ Plâtre, plaques de plâtre et dérivés du plâtre	■ Brossage ■ Égrenage ■ Époussetage	1 couche de GORISTYLE Impression	2 couches de GORISTYLE Mat ou GORISTYLE Mat Non Lustringant ou GORISTYLE Velours ou GORISTYLE Satin
■ Enduit			
■ Ancienne peinture adhérente	■ Lessivage ■ Ponçage	-	
■ Ancienne peinture peu adhérente	■ Grattage ■ Lessivage ■ Rinçage	1 couche de GORIGLYSS Impression	
■ Ciment, béton et dérivés neufs		1 couche de GORISTYLE Impression	

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essai avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes au DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant sa mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



PPG AC France

Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - CS 10055 - 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10

JUILLET 2018

APPLICATION

■ **Matériel d'application** : brosse spécial acrylique, rouleau polyamide texturé 12 mm, pistolet airless

■ **Dilution** : prêt à l'emploi

■ **Nettoyage du matériel** : eau (ou aux solvants, si le produit a séché)

Recommandation : température d'application du produit et du support supérieur à 8 °C et humidité relative inférieure à 70 %

CLASSIFICATION

■ **AFNOR** : NF T36-005 Famille 1 Classe 7b2

■ **COV** : Valeur limite pour ce produit (cat A/g) : 30 g/l
Ce produit contient au maximum 30 g/l COV.

■ **Emission dans l'air** : Classe A+

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

■ **Se conformer aux indications portées sur l'emballage**

■ **Consulter la fiche de données de sécurité sur** : quickfds.com

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essai avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes au DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant sa mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.